

## CSK 印花台板胶

### 一 特性:

本产品为多元共聚线性高分子树脂。由我厂选用优质单体材料,采用先进的合成工艺制成,所以我厂该产品对各种纤维绸棉布等都具有非常优异的粘着力,具有成本低,使用方便,寿命长,对印花浆料渗透性好等显著优点。只要合理选择使用型号,掌握工艺操作要求,即可收到很好的效果,是目前国内印花行业一种极其理想的印花台板胶。

### 二 质量指标:

外观: 无色透明或浅淡黄色粘胶体

溶解性: 油性, 不溶于水

规格: 分春秋, 夏, 冬各季节使用型号

### 三 使用范围:

本产品适用各种进口, 国产印花机和手工台板粘贴纯棉毛麻, 真丝绸, 交织混纺布和涤纶, 锦纶等各类合纤绸(布)等。

**四 使用方法及要求:** 本品对温度, 气候较为敏感, 使用时需根据不同情况选用, 以下数据供参考

	夏季	春秋季	冬季	特殊型号
平(圆)网机印	1—2#	3#	4—5#	6#
手工冷台板	2—3#	4#	5#	特粘, 适合于特爽滑面料, 持久性强
热台板	1#	1#	1#	

若选用的型号觉得太粘, 请向小号调整(如用 4#觉得太粘, 可换用 3#), 反之则向大号调整

1. 每平方米导带或台板树脂用量在 100 至 200 克左右
2. 上胶前, 板面一定要清洁, 干燥, 不能有油污和杂质。
3. 台板胶要求上胶薄且均匀, 上好胶后的板面要平滑, 光亮, 无气泡, 自然干燥几小时后再生产。
4. 使用过程中要做好保养工作, 尽量避免灰尘, 油渍, 毛纤维等杂物沾污板面, 以延长使用寿命
5. 调换树脂, 用专用清洗剂清洗板面

### 五 贮存

1. 密封存放阴凉干燥处, 不得接触明火
2. 长期存放, 不会变质。

### 六 包装

1. 10 公斤塑料桶装, 20 公斤/箱。

提示: 本资料是根据本厂现有的技术知识和经验编写的, 由于客户在使用本厂产品的过程中也存在许多影响因素, 因此本厂不排除用户自行试验的必要性。本资料在法律上也不保证本产品在某些特定环境下完全正确, 或者对特殊用途完全适用。